

## Composizioni Chimiche Alpacca

Composizione chimica																	
Denominazione		Cu	Al	Be	Co	Fe	Mn	Ni	P	Pb	Si	Sn	Zn	C	S	Totale altri	Peso specifico g/cm <sup>3</sup>
CuNi12Zn24 CW403J	min.	63,0	-	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	max.	66,0	-	-	-	0,3	0,5	13,0	-	0,03	-	0,03	Rimanente	-	-	0,2	8,7
CuNi18Zn20 CW409J	min.	60,0	-	-	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	max.	63,0	-	-	-	0,3	0,5	19,0	-	0,03	-	0,03	Rimanente	-	-	0,2	8,7
CuNi18Zn27 CW410J	min.	53,0	-	-	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	max.	56,0	-	-	-	0,3	0,5	19,0	-	0,03	-	0,03	Rimanente	-	-	0,2	8,7

### MALINVERNO METALLI S.R.L.

**Sede legale:** Via Santa Maria Valle, 1 - 20123 Milano (MI)

**Sede operativa Materie Prime**

via del Commercio, 25 - 20090 Buccinasco (MI)

**Sede operativa Laminati**

Ingresso automezzi: via B. Cellini, 7 - 20094 Corsico (MI)

Ingresso pedonale: via Canova, 14 - 20094 Corsico (MI)

Tel. +39 02/48405885

Fax +39 02/48405777

Mail: [info@malinvernometalli.it](mailto:info@malinvernometalli.it)

PEC: [malinvernometalli@legalmail.it](mailto:malinvernometalli@legalmail.it)

Partita IVA: IT08002710153

Codice SDI: KNRN57R